

ICS 29.060.20

CCS K 13

团 体 标 准

T/CTBA 006.4—2026

电线电缆采购技术规范 第 4 部分：中压电力电缆（6kV~35kV）

Technical specifications for procurement of wire and cable —
Part 4: Medium voltage cables (6kV~35kV)

(送审稿)

(在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上)

2026-XX-XX 发布

2026-XX-XX 实施

中国招标投标协会 发布

目 次

前言	III
引言	VII
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	2
4 总体要求	3
5 通用技术规范	4
5.1 通用要求	4
5.2 产品结构和性能要求	7
5.3 检测和试验	10
5.4 现场服务、工厂检验、监造及验收	11
5.5 产品标志、包装、运输和保管	15
5.6 投标时应提供的其他资料	16
6 专用技术规范	18
6.1 工程概况及使用条件	18
6.2 项目需求部分	19
6.3 技术参数和性能要求	21
6.4 供应商响应部分	28
附录 A (资料性) 中压电力电缆常用型号	30
表 1 各种绝缘混合料及电缆导体最高温度	7
表 2 不同类型护套混合料电缆的导体最高温度	9
表 3 例行试验	10
表 4 抽样试验	10

表 5	卖方现场技术服务承诺表.....	12
表 6	卖方现场技术服务人员基本情况表.....	12
表 7	工艺控制表.....	16
表 8	主要生产设备清单.....	16
表 9	主要试验设备清单.....	16
表 10	工程概况表.....	18
表 11	使用环境条件表.....	18
表 12	电缆使用技术条件（使用特性）表.....	19
表 13	货物需求及供货范围一览表.....	20
表 14	必备备品备件供货表.....	20
表 15	必备专用工具供货表.....	20
表 16	必备仪器仪表供货表.....	20
表 17	供应商应提供的设计图样及资料一览表.....	21
表 18	电缆结构参数表.....	21
表 19	电缆电气及其他技术参数表.....	25
表 20	电缆非电气技术参数表.....	27
表 21	技术偏差表.....	29
表 22	主要原材料产地清单.....	29
表 23	推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表.....	29
表 A.1	中压电力电缆常用型号.....	30

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 T/CTBA 006《电线电缆采购技术规范》的第4部分。T/CTBA 006 已经发布了以下部分：

- 第1部分 光伏发电系统用直流电缆；
- 第2部分 塑料绝缘控制电缆；
- 第3部分 低压电力电缆（0.6/1kV、1.8/3kV）；
- 第4部分 中压电力电缆（6kV~35kV）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国招标投标协会企业物资采购技术标准与碳标签工作部提出。

本文件由中国招标投标协会归口。

本文件主要起草单位：中国华电集团物资有限公司、华能能源交通产业控股有限公司（中国华能集团有限公司物资供应中心）、中国水利电力物资集团有限公司、中国电能成套设备有限公司、国家能源集团物资有限公司、华能招标有限公司、国家能源集团国际工程咨询有限公司、华电海南物资有限公司、华能能源交通产业控股有限公司北京分公司、中国水利电力物资上海有限公司、电能（北京）认证中心有限公司、国能诚信招标有限公司、北京国电工程招标有限公司、国能龙源电力技术工程有限责任公司。

本文件参与起草的采购单位：国网物资有限公司、南方电网供应链集团有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司、中核（上海）供应链管理有限公司、三峡物资招标管理有限公司、中投咨询有限公司、华润电力投资有限公司、中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司、中国广核集团有限公司、中国广核新能源控股有限公司、南方电网供应链科技（广东）有限公司、长江三峡（成都）电子商务有限公司、中国能源建设集团电子商务有限公司、中国电建集团河南工程有限公司、中国安能建设集团有限公司、安能应急救援产业发展（北京）有限公司、中国石油物资有限公司、中石化国际事业北京有限公司、中国海洋石油集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、鞍钢招标有限公司、上海宝华国际招标有限公司、中铝（北京）招标管理有限公司、五矿国际招标有限责任公司、中国有色矿业集团有限公司、中煤能源供应链管理（北

京) 有限责任公司、中煤招标有限责任公司、煤炭工业规划设计研究院有限公司(中国煤炭科工集团招标代理服务中心)、中煤一局集团有限公司、中国兵工物资集团有限公司、中技国际招标有限公司、中建电子商务有限责任公司、中国交通进出口有限公司、中国盐业集团有限公司物资分公司、中建材卓材科技(北京)有限公司(中国建材集团采购交易中心)、中交(厦门)电子商务有限公司、内蒙古能源集团有限公司、北京京能招标集采中心有限责任公司、山东能源集团有限公司、江苏省国信集团有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司、北京城市轨道交通咨询有限公司、包头市必得招标有限公司、河南安钢招标代理有限公司、淮北矿业股份有限公司物资分公司、江苏省招标中心有限公司、安徽省招标集团股份有限公司。(更多采购单位参编征集中)

本文件主要参与起草的设计咨询单位: 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司、中国电力工程顾问集团东北电力设计院有限公司、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司、中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司、中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司、中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司、国核电力规划设计研究院有限公司、龙源(北京)新能源工程设计研究院有限公司、上海勘测设计研究院有限公司、中水东北勘测设计研究有限责任公司、深圳市建筑设计研究总院有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司、合肥工业大学设计院(集团)有限公司、华信咨询设计研究院有限公司。(更多设计咨询单位参编征集中)

本文件主要参与起草的检测、认证及相关技术服务机构: 。(更多检测、认证及相关技术服务机构参编征集中)

本文件主要参与起草的产品生产经营单位: 。(更多产品生产经营单位参编征集中)

本文件主要起草人: 。

本文件主要审查人: 。

本文件为首次发布。

本文件著作权、专利权等知识产权和相关数据成果归中国招标投标协会所有。中国招标投标协会会员单位可以无偿引用和自行使用本文件。其他单位使用本文件, 须向中国招标投标协会提交遵守协会章程、技术标准和相关行为自律规范的承诺书。任何单位和个人基于本文件研发和推广应用相关技术和服务的数字化产品, 应当与中国招标投标协会共同商定研制和共享数字化产品的技术实施方案以及专有或专利技术成果。

本文件修订意见与建议请反馈至邮箱：biaozhun@wuzi.cn、ctba2005@163.com。为方便会员单位编辑使用，本文件免费提供 WORD、PDF 等电子文档，欢迎联系获取，联系邮箱：18901103663@189.cn。

引 言

本文件为 T/CTBA 006《电线电缆采购技术规范》的第 4 部分。T/CTBA 006《电线电缆采购技术规范》是中国招标投标协会为解决企业电线电缆采购共性需求，推动构建全国统一大市场和高标准市场体系而组织产业链相关单位编制的关于电线电缆产品采购一般性技术要求的文件，拟由以下 24 个部分构成：

- 第 1 部分 光伏发电系统用直流电缆；
- 第 2 部分 塑料绝缘控制电缆；
- 第 3 部分 低压电力电缆（0.6/1kV、1.8/3kV）；
- 第 4 部分 中压电力电缆（6kV~35kV）；
- 第 5 部分 高压电力电缆（66kV）；
- 第 6 部分 高压电力电缆（110kV）；
- 第 7 部分 高压电力电缆（220kV）；
- 第 8 部分 计算机与仪表屏蔽电缆；
- 第 9 部分 热电偶用补偿导线与电缆；
- 第 10 部分 通信电缆（市话、射频）；
- 第 11 部分 塑料绝缘电线和软线；
- 第 12 部分 输电线路导线、地线；
- 第 13 部分 风力发电用耐扭曲软电缆（35kV 及以下）；
- 第 14 部分 光纤光缆；
- 第 15 部分 海底电力电缆（6kV~35kV）；
- 第 16 部分 海底电力电缆（66kV）；
- 第 17 部分 海底电力电缆（110kV）；
- 第 18 部分 海底电力电缆（220kV）；
- 第 19 部分 采煤机电缆；
- 第 20 部分 煤矿用移动软电缆；

——第 21 部分 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆；

——第 22 部分 煤矿用控制电缆；

——第 23 部分 煤矿固定敷设用电力电缆；

——第 24 部分 煤矿用通信电缆。

本文件对当前国内中压电力电缆（6kV~35kV）产品的采购需求进行了规范，并协调了相关产品标准中的技术要求和评价方法，给出了统一的产品结构和性能要求，为中压电力电缆招标采购前的技术规范书编制和合同履行期间的产品质量验收提供了科学参考依据。

本文件建议使用方式如下。

(1) 全文引用。如应用场景完全趋同或基本趋同，经招标采购人结合项目具体特点和实际需求科学论证一致后，可作为招标采购技术规范以及采购合同之附件全文引用。

(2) 修改引用。如应用场景稍有区别，招标采购人可根据项目具体特点和实际需求自行修订、论证使用。

(3) 选择引用。发电企业、煤矿企业或其他行业企业电线电缆招标采购，可根据项目具体特点和实际需求，参考或选择性采用本文件相关部分内容，自行编制项目采购需求。

本文件为通用性采购技术指引，仅供招标采购人参考使用。招标采购人编制项目采购需求时，宜充分履行采购主体责任，联合设计、咨询、检测、认证等专业机构，根据项目技术特征、应用场景及履约要求，结合材料设备选型参数、技术性能指标及现场实际条件进行系统化论证和适应性调整。本文件所含技术条款不具有法定约束力，任何单位或个人因引用、采纳、调整或不当使用本文件内容引发技术争议、法律纠纷及经济损失等均自行承担。

电线电缆采购技术规范

第 4 部分：中压电力电缆（6kV~35kV）

1 范围

本文件规定了中压电力电缆（6 kV~35 kV）招标采购的总体要求、通用技术规范（通用要求，产品结构和性能要求，检测和试验，现场服务、工厂检验、监造及验收，产品标志、包装、运输和保管，投标时应提供的其他材料）和专用技术规范（工程概况及使用条件、项目需求部分、技术参数和性能要求、供应商响应部分）等内容。

本文件适用于中压电力电缆（6 kV~35 kV）招标采购活动，供招标采购人和供应商参考使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3956 电缆的导体

GB/T 12706.2 额定电压 1kV ($U_m=1.2\text{kV}$) 到 35kV ($U_m=40.5\text{kV}$) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分：额定电压 6kV ($U_m=7.2\text{kV}$) 到 30kV ($U_m=36\text{kV}$) 电缆

GB/T 12706.3 额定电压 1kV ($U_m=1.2\text{kV}$) 到 35kV ($U_m=40.5\text{kV}$) 挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分：额定电压 35kV ($U_m=40.5\text{kV}$) 电缆

GB/T 18380.12 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 12 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW 预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.13 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 13 部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法

GB/T 18380.33 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 33 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰

垂直蔓延试验 A 类

GB/T 18380.34 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 34 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰

垂直蔓延试验 B 类

GB/T 18380.35 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第 35 部分：垂直安装的成束电线电缆火焰

垂直蔓延试验 C 类

JB/T 8137 (所有部分) 电线电缆交货盘

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

招标采购人 **procuring entity**

提出招标采购项目，使用招标方式或非招标方式进行采购的法人或非法人组织。

3.2

供应商 **supplier**

响应招标采购、参加项目标的招标采购竞争的法人或者非法人组织。

3.3

卖方 **seller**

出售货物和技术服务的法人或非法人组织。

3.4

买方 **buyer**

购买货物和技术服务的法人或非法人组织。

3.5

例行试验 **routine test**

R

由制造方在成品电缆的所有制造长度上进行的试验，以检验电缆是否符合规定的要求。

注：在本文件中，例行试验由制造商自行组织，必要时根据买方要求进行。

3.6

抽样试验 sample test**S**

由制造方按照规定的频次在成品电缆试样上或取自成品电缆的元件上进行的试验,以检验电缆是否符合规定的要求。

注:在本文件中,抽样试验由制造方自行组织,必要时由买方组织或委托第三方进行。

3.7**型式试验 type test****T**

在一般工业生产基础上供应电缆之前进行的试验,以证明电缆具有满足预期使用条件的良好性能。

3.8**额定电压 rated voltage**

电缆结构设计、使用和进行电性能试验的基准电压。

注:用 U_0/U (U_m)表示,单位为千伏(kV)。 U_0 为电缆设计用的导体与金属屏蔽或金属套之间的额定电压有效值;

U 为电缆设计用的导体之间的额定电压有效值; U_m 为设备最高工作电压有效值。

3.9**中压电力电缆 medium voltage cables**

适用于交流额定电压 U_0/U 为3.6/6 kV到26/35 kV输配电系统的挤包绝缘电力电缆。

4 总体要求

4.1 招标采购人应明确通用技术规范和专用技术规范要求。

4.2 通用技术规范和专用技术规范内容宜明确实现项目目标的所有技术要求,功能和质量指标的设置宜充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

4.3 通用技术规范宜包括通用要求,产品型号和相关要求,检测和试验,现场服务,工厂检验,监造及验收,产品标志、包装、运输和保管等内容;专用技术规范宜包括工程概况及使用条件、项目需求部分、技术参数和性能要求、供应商响应部分等内容。

4.4 本文件尚未提出绿色低碳采购技术要求，鼓励招标采购人对产品碳排放、碳足迹和碳标签等绿色低碳提出要求，确保产品遵循全生命周期绿色低碳管理，满足国家“双碳”目标。对绿色低碳的技术要求建议包括但不限于原材料、生产制造工艺、包装、物流、销售、服务、回收和再利用等环节。

5 通用技术规范

5.1 通用要求

5.1.1 一般规定

通用要求宜明确工作范围，进度要求，对技术资料、图样、产品说明书和试验报告的要求，供应商应提交的技术参数和信息，应执行的标准，备品备件，专用工具和仪器仪表，安装、调试、试运行和验收，售后服务及培训。

5.1.2 工作范围

工作范围应包括但不限于符合本文件规定的各类试验、工厂检验、运输、安装、调试、试运行、验收和质保等。

5.1.3 进度要求

5.1.3.1 采购需求中，应要求供应商提供进度计划，进度计划应包括生产计划和生产进度表。

5.1.3.2 生产进度表应包括说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验及装运等内容。

5.1.3.3 采购需求中，宜约定生产计划和生产进度表的提交时间与提交方式。如无特别约定，卖方应在合同签订后将生产计划和生产进度表以书面或电子形式通知买方，并得到买方确认。合同电缆数量较大或合同电缆用于买方认为重要的项目时，应在双方签约时确认生产计划和生产进度表。

5.1.4 对技术资料、图样、产品说明书和试验报告的要求

5.1.4.1 采购需求中，应要求供应商提供技术资料、图样、产品说明书和试验报告。技术资料、图样、产品说明书和试验报告应符合 5.1.4.2~5.1.4.5 的要求。

5.1.4.2 技术资料和图样宜在生产开始之前提交。

5.1.4.3 对于买方为满足要求直接作出的修改，卖方应重新提交修改的文件。所有经确认的文件都应对修改内容加标注的专栏，经修改的文件应用红色箭头或其他清楚的形式指出修改的地方（注明更改前

和更改后)，应在文件的适当地方写上买方的名称、标题、卖方的专责工程师的签名、批准日期和相应的文件编号。图样和文件的尺寸宜为210mm×297mm (A4 纸)，同时应将修改的图样和文件提交给买方。

5.1.4.4 产品说明书应包括但不限于下列各项：

- a) 简要概述；
- b) 结构图；
- c) 型号；
- d) 结构尺寸；
- e) 技术参数；
- f) 适用范围、使用环境；
- g) 安装；
- h) 维护；
- i) 运输；
- j) 贮存。

5.1.4.5 试验报告应包括型式试验报告，需要时提供特殊试验报告。型式试验报告应由具有资质的第三方专业检验机构出具。具有特定电压和导体截面积的一种型式的电缆通过本文件规定的型式试验后，对于具有其他导体截面积和/或额定电压的电缆型式批准仍然有效，只要满足以下三个条件。

- a) 绝缘和半导电屏蔽材料以及所采用的制造工艺相同；
- b) 导体截面积不大于已试电缆（如果已试电缆导体截面积范围为 95 mm²~630 mm²，则 630 及以下所有电缆都有效）；
- c) 额定电压不高于已试电缆。

5.1.5 供应商应提交的技术参数和信息

5.1.5.1 采购需求中，应要求供应商按本文件专用技术规范部分列举的项目逐项提供技术参数，供应商提供的技术参数应为产品的性能保证参数，可作为合同的一部分。如与招标采购人所要求的技术参数有差异，还应写入技术偏差表中。

5.1.5.2 采购需求中，可要求供应商提供电缆的特性参数和其他需要提供的信息。

5.1.6 应执行的标准

采购需求中，应明确产品执行标准。如无特别约定，可要求卖方按本文件和/或 GB/T 12706.2~3 提供产品和技术服务。

5.1.7 备品备件

5.1.7.1 采购需求中，应要求卖方提供运行维修时必需的备品备件和推荐的备品备件（如需要）。备品备件应符合 5.1.7.2 和 5.1.7.3 的规定。

5.1.7.2 所有备品备件应为全新产品，与已安装材料及设备的相应部件应能够互换，且具有相同的技术规范和相同的规格、材质和制造工艺。

5.1.7.3 所有备品备件应采取防尘、防潮和防止损坏等措施，并应与中标产品一并发运，同时标注“备品备件”。

5.1.8 专用工具和仪器仪表

5.1.8.1 采购需求中，应要求卖方提供安装时必需的专用工具和仪器仪表（如需要）、运行维修时必需的专用工具和仪器仪表（如需要）和可能使用的专用工具和仪器仪表（如需要）。专用工具和仪器仪表应符合 5.1.8.2 和 5.1.8.3 的规定。

5.1.8.2 所有专用工具和仪器仪表（如有）应是全新的、先进的，且应附完整、详细的使用说明资料。

5.1.8.3 专用工具和仪器仪表（如有）应装于专用的包装箱内，注明“专用工具”“仪器”“仪表”，并标明“防潮”“防尘”“易碎”“向上”“勿倒置”等字样，同中标产品一并发运。

5.1.9 安装、调试、试运行和验收

5.1.9.1 采购需求中，应要求卖方提供合同产品安装、调试、试运行和验收服务。合同产品安装、调试的技术文件和安装使用说明书应符合 5.1.9.2 的规定，试运行和验收的规程应符合 5.1.9.3 的规定。

5.1.9.2 技术文件和安装使用说明书应由卖方提供。

5.1.9.3 验收宜在安装、调试和试运行并稳定运行72h（该时长也可由双方根据工程情况协商而定）后进行。

5.1.10 售后服务

5.1.10.1 采购需求中，应要求卖方提供售后服务，如无特别约定，售后服务应符合 5.1.10.2 的规定。

5.1.10.2 售后服务应包括提供安装、验收和使用过程中的技术服务支持。卖方应在合同签订后指定负

责本工程的项目经理，以协调工程进度、设计制造、图样文件、包装运输、现场调试验收和服务及培训等。电缆在安装、验收和使用过程中出现问题，卖方应派专业技术人员赶往现场进行勘察了解具体情况，分析原因，解决问题。如确属卖方质量问题，应实行包修、包换、包退。

5.2 产品结构和性能要求

5.2.1 一般规定

采购需求中，应要求卖方提供符合标准规定的电缆，电缆常用型号和常用规格见表 A.1。如无特别约定，产品结构和性能要求应符合 5.2.2~5.2.11，以及 GB/T 12706.2~3 的规定。

5.2.2 导体

5.2.2.1 额定电压 6kV~30kV 电缆导体应是符合 GB/T 3956 规定的第 1 种或第 2 种，镀锡或不镀锡退火铜导体；或者是第 1 种或第 2 种铝或铝合金导体。

5.2.2.2 额定电压 35kV 电缆导体应是符合 GB/T 3956 规定的第 2 种镀锡或不镀锡退火铜导体，或者是第 2 种铝或铝合金导体。

5.2.2.3 导体表面应光洁，无油污，无损伤绝缘的毛刺和锐边，无凸起或断裂的单线。

5.2.2.4 800mm² 及以下导体应采用紧压圆形结构，1000mm² 及以上导体应采用分割导体结构。

5.2.2.5 20℃时的直流电阻应符合 GB/T 3956 的相关要求。

5.2.3 绝缘

5.2.3.1 绝缘材料应为表 1 所列之一种。

5.2.3.2 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。

5.2.3.3 绝缘标称厚度和最薄处厚度应符合表 18 的规定。

5.2.3.4 绝缘线芯应符合表 19 的规定。

5.2.3.5 绝缘的机械物理性能要求应符合表 20 的规定。

表 1 各种绝缘混合料及电缆导体最高温度

绝缘混合料	代号	导体最高温度/℃	
		正常运行	短路 (最长持续 5s)
聚氯乙烯	PVC/B	70	160
——导体标称截面积≤300mm ²			
——导体标称截面积>300mm ²		70	140

绝缘混合料	代号	导体最高温度/°C	
		正常运行	短路（最长持续 5s）
交联聚乙烯	XLPE	90	250
乙丙橡胶或类似绝缘混合物	EPR	90	250
高弹性模数或高硬度乙丙橡胶	HEPR	90	250

5.2.4 屏蔽

5.2.4.1 屏蔽应由导体屏蔽和绝缘屏蔽组成。除下列两种电缆外，其他电缆均应有屏蔽。

- a) 额定电压 3.6/6(7.2)kV 乙丙橡胶绝缘电缆，若采用绝缘厚度较大的一种结构时，可用无屏蔽结构；
- b) 额定电压 3.6/6(7.2)kV 聚氯乙烯绝缘电缆可采用无屏蔽结构。

5.2.4.2 导体屏蔽应由挤包半导体料或在导体上先包半导体带再挤包半导体料组成。

5.2.4.3 绝缘屏蔽应由非金属半导体层与金属层组合而成。非金属半导体层可绕包一层半导体带或挤包半导体料。

5.2.4.4 所有绝缘线芯上应有金属屏蔽，也可在成缆缆芯外包覆金属屏蔽。金属屏蔽应符合 5.2.6 的规定。

5.2.5 三芯电缆的缆芯、内衬层和填充

5.2.5.1 具有统包金属层的电缆缆芯外应包覆内衬层。如果电缆每根绝缘线芯均采用半导体屏蔽并统包金属层，内衬层应采用半导体材料，填充物也可采用半导体材料。

5.2.5.2 具有分相金属层的电缆：若分相金属层电缆缆芯外有同样金属材料的统包金属层，缆芯外应有内衬层，内衬层和填充物也可采用半导体材料；当分相与统包金属层采用的金属材料不同时，应采用符合 5.2.8.1 规定的任一种材料挤包隔离套将其隔开；若电缆没有统包金属层，可省略内衬层。

5.2.5.3 内衬层应挤包。挤包内衬层前可用合适的带子扎紧。

5.2.5.4 内衬层标称厚度应符合表 18 的规定。

5.2.5.5 内衬层的性能要求应符合表 20 的规定。

5.2.6 金属屏蔽

5.2.6.1 金属屏蔽可以是铜丝屏蔽、铜带屏蔽。

5.2.6.2 铜丝屏蔽的平均间隙率应符合表 18 的规定。

5.2.6.3 铜带屏蔽应重叠绕包，标称搭盖率、最小搭盖率和铜带标称厚度及最小厚度应符合表 18 的规

定。

5.2.7 金属铠装

5.2.7.1 金属铠装可采用扁金属线铠装、圆金属丝铠装或双金属带铠装。

5.2.7.2 圆金属丝或扁金属线应为镀锌钢丝、不锈钢丝（非磁性）、铜丝或镀锡铜丝、铝丝或铝合金。金属带应为镀锌钢带、不锈钢带（非磁性）、铝带或铝合金带。钢带应采用工业级的热轧或冷轧钢带。

5.2.7.3 单芯电缆的铠装层下应有挤包或绕包内衬层，厚度应符合 5.2.5.4 的规定。

5.2.7.4 多芯电缆需要铠装时，铠装应包覆在符合 5.2.5 规定的内衬层上。

5.2.7.5 当铠装下的金属层与铠装材料不同时，应用挤包一层隔离套将其隔开。隔离套材料应符合 5.2.5.2 的规定。

5.2.7.6 铅套电缆铠装下的包带垫层应符合 GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3 的规定。

5.2.7.7 铠装圆金属丝的标称直径和铠装金属带的标称厚度，以及其低于规定标称尺寸的量值应符合 GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3 的规定。

5.2.7.8 金属带铠装应螺旋绕包两层，间隙率不应大于 50%。

5.2.8 外护套

5.2.8.1 外护套材料应为表 2 所列之一种。

5.2.8.2 外护套标称厚度应符合 GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3 的规定。

5.2.8.3 外护套材料的机械物理性能要求应符合表 20 的规定。

表 2 不同类型护套混合料电缆的导体最高温度

护套混合料		代号	正常运行时导体最高温度/℃
热塑性	聚氯乙烯	ST ₁	80
		ST ₂	90
	聚乙烯	ST ₃	80
		ST ₇	90
无卤阻燃	ST ₈	90	
弹性体	氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯或类似聚合物	SE ₁	85

5.2.9 电缆不圆度

电缆不圆度应符合表 18 要求。

电缆不圆度= (电缆最大外径—电缆最小外径) /电缆最大外径×100%

5.2.10 电缆阻燃、耐火要求

适用时，单根阻燃燃烧试验按 GB/T 18380.12 和 GB/T 18380.13 的规定进行，成束阻燃燃烧试验分别按 GB/T 18380.33、GB/T 18380.34 和 GB/T 18380.35 的规定进行，试验结果应符合表 19 的要求。

5.2.11 密封和牵引头

电缆两端应采用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度不小于 200 mm，如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存和敷设过程中保证电缆密封不失效。

5.3 检测和试验

5.3.1 一般规定

采购需求中，应规定检测和试验的项目、类别、方法和要求，试验项目、类别、方法和要求应符合 5.3.2~5.3.6 的规定。

5.3.2 试验条件

除个别试验另有规定外，其余试验应在 (20 ± 15) °C 时进行。

5.3.3 例行试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按表 3 进行例行试验。

表 3 例行试验

试验项目	试验方法	试验要求
20 °C 导体直流电阻	GB/T 12706.2和GB/T 12706.3	表19
局部放电试验	GB/T 12706.2和GB/T 12706.3	表19
电压试验	GB/T 12706.2和GB/T 12706.3	表19

5.3.4 抽样试验

抽样试验应按表 4 或买方要求进行。

表 4 抽样试验

试验项目	试验方法	试验要求
导体检查	GB/T 12706.2和GB/T 12706.3	表18
尺寸检验	GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3	表18
额定电压高于3.6/6 (7.2) kV电缆电压试验	GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3	表19
EPR、HEPR和XLPE绝缘及弹性体护套的热延伸试验	GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3	表20

5.3.5 型式试验

如卖方已对相同或相近型号规格的电缆按同一标准进行过型式试验，并且符合 5.1.4.5 条的规定，则可用检测报告代替。如不符合，买方有权要求卖方到买方认可的具有资质的第三方专业检测机构重做型式试验，重做的型式试验应符合 GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3 的规定。

5.3.6 安装后的电气试验

5.3.6.1 试验条件

安装后的电气试验为现场试验，环境温度和湿度由供需双方协商而定，应充分考虑设备和试验装置外绝缘不受大气和其他外部条件（如污染，湿度，害虫等）的影响，高海拔地区需要做海拔修正。

5.3.6.2 外护套直流电压试验

对单芯电缆外护套有绝缘要求时，在电缆的每相金属套或金属屏蔽对地间施加直流电压10kV，持续时间1min，外护套不应击穿。

5.3.6.3 主绝缘交流电压试验

6kV~30kV电缆主绝缘交流电缆试验应符合GB/T 12706.2的规定。

35kV电缆主绝缘交流电缆试验应符合GB/T 12706.3的规定。

5.4 现场服务、工厂检验、监造及验收

5.4.1 现场服务

5.4.1.1 采购需求中，应要求卖方提供工程现场服务。现场服务应符合 5.4.1.2~5.4.1.6 的规定。

5.4.1.2 卖方在工程现场的服务人员称为卖方现场代表。在产品进行安装前，卖方应提供现场代表名单、资质，并得到买方确认。

5.4.1.3 卖方现场代表应具备督导安装、负责调试、投运等工作的相应资质和经验。卖方应指定一名本工程的现场首席代表作为卖方的全权代表，首席代表应具有整个工程的代表权和决定权，买方与首席代

表的一切联系均应视为是与卖方的直接联系。在现场安装调试及验收期间，应至少有一名现场代表留在现场。

5.4.1.4 在买方认为现场代表的服务不能满足工程需要时，可取消对其资质的认可，卖方应及时提出替代的现场代表，并应得到买方确认，卖方承担由此引起的一切费用。因下列原因而使现场服务的时间和人员数量增加，所引起的一切费用应由卖方承担：

- a) 产品质量原因；
- b) 现场代表的健康原因；
- c) 卖方自行要求增加人、日数。

5.4.1.5 卖方应提供现场技术服务承诺表，见表 5。

表 5 卖方现场技术服务承诺表

序号	技术服务内容	总计划天数 d	派出人员构成		备注
			职称	人数	
1	到货时，对产品外观及数量进行检验				
2	对使用单位的技术人员、设备操作人员和维护人员进行技术培训				
3	设备安装期间，进行现场安装指导				
4	设备投运后，保证售后服务响应时间				

5.4.1.6 卖方应提供现场服务人员基本情况表，见表 6。

表 6 卖方现场技术服务人员基本情况表

姓名		性别		年龄	
学历		岗位		职称	
工作年限		擅长领域			
工作经历					
荣誉奖项					

主要服务项目	
供应商签章	<p>我公司郑重承诺上述内容属实。</p> <p>供应商名称（盖章）：</p>
<p>注：如有多名服务人员，按照本表要求填写并依次提交。</p>	

5.4.2 工厂检验和监造

5.4.2.1 采购需求中，应要求卖方提供工厂检验和监造服务，其提供的服务应符合 5.4.2.2~5.4.2.10 的要求。

5.4.2.2 卖方应在工厂生产开始前用信件、电传或电子邮件通知买方，并经买方书面确认。必要时，买方应派遣监造工程师或代表对电缆全生产周期质量进行监控，对各工艺阶段的检验和测试以及包装运输等进行过程监督，卖方应提供充分的便利条件。派遣代表身份应以书面形式通知卖方。

5.4.2.3 在产品制造过程的开始和各阶段之前，卖方应随时向买方进行报告以便能安排监造和检验。

5.4.2.4 买方代表将根据本文件的要求对工艺过程、抽样检验和例行试验等过程进行监督，若发现合同电缆不符合本文件的要求，可拒收，卖方应及时安排重新生产等事宜，并按双方协商的时间供货。对于买方代表提出的意见和建议，卖方应采取必要措施。买方代表自始至终应有权进入制造产品的工厂和现场，卖方应向买方代表提供充分方便，以使其不受限制地检查卖方所应进行的检验和在生产过程中进行质量监造。买方的检查和监造并不代替或减轻卖方对检验结果和生产质量应担负的责任。

5.4.2.5 除非买方用书面通知免于检验，否则不应有从制造厂发出未经检查和检验的货物，在任何情况下都只能在全完成本文件中所规定的所有检验之后，才能发运这些货物。

5.4.2.6 若买方不派代表参加上述试验，卖方应在接到买方关于不派人员到卖方和（或）其分包商工厂的通知后，或买方未按时派遣人员参加的情况下，自行组织检验。

5.4.2.7 货物装运之前，应向买方提交 6 份检验报告，其中应有 1 份为原件；或相关要求由供需双方协商确定。

5.4.2.8 合同电缆在发货状态或者电缆在运到买方指定仓库或敷设现场后，买方应有权进行抽查检验，卖方不应因为该电缆已由买方代表监造或者发货前已由买方代表通过验收作为理由而受到限制。买方代表参加工厂试验，包括会签任何试验结果，既不应免除卖方按合同规定应负的责任，也不应代替电缆到

达现场后买方对其进行的检验。

5.4.2.9 每盘电缆都应附有产品质量验收合格证，合格证的序列号应具有生产过程记录的可追溯性。

5.4.2.10 每批次电缆都应附有出厂试验报告单。

5.4.3 交付与验收

5.4.3.1 采购需求中，应明确卖方交付与验收时提供的文件内容及相关服务。卖方提供的文件内容应符合 5.4.3.2 的规定；卖方提供的相关服务应符合 5.4.3.3~5.4.3.7 的规定。

5.4.3.2 电缆交付时卖方提供的文件内容应包括但不限于：

- a) 整批电缆附有发货清单（电缆盘数和每盘电缆长度等）；
- b) 每批次电缆附有产品出厂规定的试验报告单；
- c) 每盘电缆附有卖方提供的产品质量检验出厂合格证；
- d) 符合本文件要求的产品说明书；
- e) 符合本文件要求的型式试验报告；
- f) 若适用，提供产品满足在特殊环境下使用的相关证明。

5.4.3.3 在货物到达目的地以后，买卖双方应在目的地按提货单对所收到货物的数量进行核对，并检查货物在装运和卸货时是否受损坏。若货物的数量和外观情况与合同不符，卖方应按买方要求免费改正或替换货物。

5.4.3.4 买卖双方应联合进行到货后的包装及外观检查，如目测包装破损、挤压情况及破损、挤压部位电缆的机械损伤等情况。当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验。有异常时，双方应根据实际情况协商处理。

5.4.3.5 买卖双方应联合进行产品结构尺寸检查验收。

5.4.3.6 如有可能，买卖双方应联合按有关规定进行抽样试验。

5.4.3.7 合同货物的交货数量允许误差应为 $\pm 0.5\%$ 。

5.4.4 现场抽检

5.4.4.1 采购需求中，应要求卖方提供现场抽检服务。现场抽检应符合 5.4.4.2 的规定。

5.4.4.2 到货后，买卖双方应确定抽检项目和抽检比例，样品长度不应小于检测项目所需最小长度。样品委托第三方的独立检测机构检验时，检验项目应为本文件所涉及内容。当抽样试验结果不合格时，应在同一批次电缆中取双倍数量的试样，对不合格项目进行第二次试验，仍不合格时，则应认定该批次电

缆不合格。

5.5 产品标志、包装、运输和保管

5.5.1 采购需求中,应要求卖方提供产品标识、包装、运输和保管等服务,其技术要求应符合 5.5.2~5.5.11 的规定。

5.5.2 成品电缆的护套表面上应有制造厂名、产品型号、额定电压、芯数及规格、连续计米印字和制造年、月的连续标志,标志应字迹清楚,清晰耐磨。电缆长度序列编号(以 1m 为基本单位的有效长度)的标记应连续,不应跳码。护套表面一个完整标志的末端与下一个标志的始端之间距离不应超过 500mm。

5.5.3 除非另有规定,电缆应卷绕在符合 JB/T 8137 规定要求的电缆盘上交货,电缆卷绕应整齐,妥善包装;每个电缆盘上只能卷绕一根电缆(可由买卖双方协商每个盘具上的最多分段数)。电缆的两端应采用合适的密封处理,并牢靠地固定在电缆盘上。对于质量不超过 80kg 的短段电缆,可成圈包装。

5.5.4 卖方应满足买方提供的分段长度要求。如买方提供的分段要求需要合并为整段的情况,卖方应在整根电缆上按照买方的分段要求进行分段标记,并在合格证上注明该根电缆的分段顺序及长度。

5.5.5 在每盘电缆的外侧端应装有经买方确认的敷设电缆时牵引用拉眼或牵引螺栓。拉眼或牵引螺栓与电缆导体的连接,应能满足敷设电缆时的牵引方式和牵引该长度的电缆所需的机械强度。对机械强度的要求应由买方与卖方协商确定。

5.5.6 电缆盘的结构应牢固,根据使用场合可选择纯木盘或铁木盘。筒体部分应采用木质结构。每个电缆所卷绕的盘具内筒径不应小于电缆最小弯曲直径。电缆卷绕在电缆盘上后,外层用适宜的缓冲材料保护,以防运输或搬运过程中损伤电缆外护层,如采用竹帘、木护板,在其外表面还应用塑钢打包带或金属带扎紧。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存 2 年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。

5.5.7 在运输电缆时,卖方应采取必要的防滚动、挤压和撞击措施,例如将电缆盘固定在木托盘上。卖方应对由于未将电缆或电缆盘正确地扣紧、密封、包装和固定而造成的电缆损伤负责。

5.5.8 电缆盘在装卸时应采用合适的装卸方式与专门的吊装工具以避免损坏电缆。

5.5.9 在电缆盘上应有但不限于下列文字和符号标志:

- a) 制造厂名称、产品名称、电缆盘号;
- b) 收货单位;
- c) 电缆的额定电压、型号和规格;
- d) 标准编号;

- e) 电缆长度 (以 m 计) ;
- f) 表示搬运电缆盘正确滚动方向的箭头和起吊点的符号;
- g) 必要的警告文字和符号;
- h) 制造日期;
- i) 外形尺寸、毛重和净重 (以 kg 计) 。

5.5.10 凡由于卖方包装不当、包装不充分或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时, 不论在何时何地发现, 一经证实属卖方责任, 卖方均应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏和丢失时, 卖方负责与承运部门及保险公司交涉, 同时卖方应及时向买方补供货物。

5.5.11 卖方应在货物装运前以适当方式将每批待交货电缆的型号、规格、数量、质量、交货方式及地点通知买方。

5.6 投标时应提供的其他资料

采购需求中, 应要求供应商提供电缆工艺控制表 (表 7)、主要生产设备清单 (表 8) 和主要试验设备清单 (表 9)。

表 7 工艺控制表

工艺环节	控制点	控制目标	控制措施
导体绞合			
绝缘工艺			
护套工艺			
不限于上述项目			

表 8 主要生产设备清单

序号	设备名称	型号	台数	安装投运时间	用途
1					
2					
3					

表 9 主要试验设备清单

序号	设备名称	型号	台数	安装投运时间	用途
1					

序号	设备名称	型号	台数	安装投运时间	用途
2					
3					

6 专用技术规范

6.1 工程概况及使用条件

6.1.1 工程概况

采购需求中，应提供工程概况，包含：

- a) 项目名称；
- b) 项目单位；
- c) 项目地址；
- d) 项目设计单位；
- e) 电缆敷设位置；
- f) 交通运输情况。

具体格式见表 10。

表 10 工程概况表

序号	类别	买方提供
1	项目名称	(项目单位填写)
2	项目单位	(项目单位填写)
3	项目地址	(项目单位填写)
4	项目设计单位	(项目单位填写)
5	电缆敷设位置	(项目单位填写)
6	交通运输情况	(项目单位填写)

6.1.2 使用条件

6.1.2.1 采购需求中，应提供使用环境条件表（表 11）。

表 11 使用环境条件表

序号	名称		单位	标准参考值	工程要求值
1	周围空气温度	极端最高温度	℃	+50	(项目单位填写)
		极端最低温度	℃	-40	(项目单位填写)
		最大日温差	K	70	(项目单位填写)
2	海拔		m	≤2000	(项目单位填写)

序号	名称	单位	标准参考值	工程要求值	
3	太阳辐射强度 (户外)	W/cm ²	0.1	(项目单位填写)	
4	电气污秽等级	级	D	(项目单位填写)	
5	覆冰厚度	mm	0~20	(项目单位填写)	
6	最大风速/最大风压 (户外)	(m/s) /Pa	≤34/700	(项目单位填写)	
7	湿度	日相对湿度平均值	%	≤95	(项目单位填写)
		月相对湿度平均值	%	≤90	(项目单位填写)
8	耐受地震能力 (水平加速度)	g	0.2	(项目单位填写)	

6.1.2.2 采购需求中, 应提供敷设条件、安装位置及环境。敷设条件、安装位置及环境应符合以下要求:

- a) 电缆直接敷设在室外/室内;
- b) 敷设前 24h 内的电缆允许敷设最低温度的平均温度以及敷设现场的温度不低于 0℃, 对厂家如有特殊要求应详细说明;
- c) 敷设方式为机械牵引敷设或人工敷设。

6.1.2.3 采购需求中, 应提供电缆使用技术条件表 (表 12)。

表 12 电缆使用技术条件 (使用特性) 表

名称	通用参考值	工程要求值
a) 电缆额定工作电压		(项目单位填写)
b) 最小弯曲半径		
1) 敷设安装时	单芯电缆无铠装: 20D 单芯电缆有铠装: 15D 三芯电缆无铠装: 15D 三芯电缆有铠装: 12D	(项目单位填写)
2) 电缆运行时	倍电缆平均外径	(项目单位填写)
c) 运行温度		
1) 长期正常运行	PVC 绝缘电缆: 70℃ 其他绝缘电缆: 90℃	(项目单位填写)
2) 短路 (最长时间 5s)	PVC 绝缘、截面≥300mm ² : 160℃ PVC 绝缘、截面<300mm ² : 140℃ 其他绝缘电缆: 250℃	(项目单位填写)
d) 电缆使用寿命	不低于 30 年	(项目单位填写)

6.2 项目需求部分

6.2.1 货物需求及供货范围一览表

采购需求中, 应提供货物需求及供货范围表 (表 13)。

表 13 货物需求及供货范围一览表

序号	材料名称	单位	项目单位需求		供应商响应		备注
			型号和规格	数量	型号和规格	数量	
1							
2							
3							
4							

6.2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

6.2.2.1 采购需求中，应提供必备备品备件供货表（如需要），见表 14。

表 14 必备备品备件供货表

序号	名称	单位	项目单位要求		供应商响应		备注
			型号和规格	数量	型号和规格	数量	
1							
2							
3							
4							

6.2.2.2 采购需求中，应提供必备专用工具供货表（如需要），见表 15。

表 15 必备专用工具供货表

序号	名称	单位	项目单位要求		供应商响应		备注
			型号和规格	数量	型号和规格	数量	
1							
2							
3							
4							

6.2.2.3 采购需求中，应提供必备仪器仪表供货表（如需要），见表 16。

表 16 必备仪器仪表供货表

序号	名称	单位	项目单位要求		供应商响应		备注
			型号和规格	数量	型号和规格	数量	

序号	名称	单位	项目单位要求		供应商响应		备注
			型号和规格	数量	型号和规格	数量	
1							
2							
3							
4							

6.2.3 供应商应提供的有关资料

采购需求中，应提供设计图样及资料表。设计图样及资料应符合表 17 的规定。

表 17 供应商应提供的设计图样及资料一览表

文件资料名称	提交份数		交付时间
	纸质版	电子版	
a) 有关设计资料			
• 电缆结构图及说明	6	1	交货前
• 电缆盘结构图	6	1	交货前
• 牵引头和封帽的结构图（如果有约定）	6	1	交货前
• 线盘包装图	6	1	交货前
• 线盘起吊尺寸图	6	1	交货前
b) 电缆放线说明	6	1	交货前
c) 型式试验报告及出厂试验报告			
• 根据电缆的不同要求提供不同的型式试验报告	6	1	交货前
注：要求为中文版本。			

6.3 技术参数和性能要求

6.3.1 通则

采购需求中，应要求供应商勾选和填写表 18～表 27 中供应商保证值，不允许改动标准参数值。如有偏差，应填写表 28 技术偏差表；如无偏差，应在技术偏差表中填写“无偏差”。

6.3.2 电缆结构参数

电缆结构参数见表 18。

表 18 电缆结构参数表

序号	项目	单位	标准参数值	供应商保证值	备注	
1	电缆型号		表 A.1	<input type="checkbox"/>		
2	材料		铜导体, 铝或铝合金导体	<input type="checkbox"/>		
			材料生产厂及牌号	(供应商填写)	<input type="checkbox"/>	
	结构		紧压圆形	<input type="checkbox"/>	截面≤800	
			分割导体	<input type="checkbox"/>	截面≥1000	
	导体	芯数×标称截面积	芯×mm ²	1×25	<input type="checkbox"/>	
				1×35	<input type="checkbox"/>	
				1×50	<input type="checkbox"/>	
				1×70	<input type="checkbox"/>	
				1×95	<input type="checkbox"/>	
				1×120	<input type="checkbox"/>	
				1×150	<input type="checkbox"/>	
				1×185	<input type="checkbox"/>	
				1×240	<input type="checkbox"/>	
				1×300	<input type="checkbox"/>	
				1×400	<input type="checkbox"/>	
				1×500	<input type="checkbox"/>	
				1×630	<input type="checkbox"/>	
				1×800	<input type="checkbox"/>	
				3×25	<input type="checkbox"/>	
				3×35	<input type="checkbox"/>	
				3×50	<input type="checkbox"/>	
				3×70	<input type="checkbox"/>	
				3×95	<input type="checkbox"/>	
				3×120	<input type="checkbox"/>	
				3×150	<input type="checkbox"/>	
				3×185	<input type="checkbox"/>	
				3×240	<input type="checkbox"/>	
3×300				<input type="checkbox"/>		
3×400				<input type="checkbox"/>		
3×500				<input type="checkbox"/>		
3×630				<input type="checkbox"/>		
3×800	<input type="checkbox"/>					
			(按招标范围增加行)			

序号	项目		单位	标准参数值				供应商保证值	备注	
				对应截面/mm ²	铜导体	铝或铝合金导体				
		最少单线根数	根					—		
				25	6	6		<input type="checkbox"/>		
				35	6	6		<input type="checkbox"/>		
				50	6	6		<input type="checkbox"/>		
				70	12	12		<input type="checkbox"/>		
				95	15	15		<input type="checkbox"/>		
				120	18	15		<input type="checkbox"/>		
				150	18	15		<input type="checkbox"/>		
				185	30	30		<input type="checkbox"/>		
				240	34	30		<input type="checkbox"/>		
				300	34	30		<input type="checkbox"/>		
				400	53	53		<input type="checkbox"/>		
				500	53	53		<input type="checkbox"/>		
				630	53	53		<input type="checkbox"/>		
				800	53	53		<input type="checkbox"/>		
				1000	—	—		<input type="checkbox"/>		
				1200	—	—		<input type="checkbox"/>		
1400	—	—		<input type="checkbox"/>						
1600	—	—		<input type="checkbox"/>						
3	导体屏蔽	绕包半导电带(层×厚)	层×mm	(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
		挤包半导电层厚度	mm	(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
4	绝缘	材料		(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
		材料生产厂及牌号		(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
		标称厚度	mm	对应截面/mm ²	PVC/B	XLPE	EPR 和 HEPR		<input type="checkbox"/>	额定电压 3.6/6 (7.2) kV
					无屏蔽	有屏蔽				
				25	3.4	2.5	3.0	2.5		
				35	3.4	2.5	3.0	2.5		
				50	3.4	2.5	3.0	2.5		
				70	3.4	2.5	3.0	2.5		
				95	3.4	2.5	3.0	2.5		
				120	3.4	2.5	3.0	2.5		
150	3.4			2.5	3.0	2.5				
185	3.4	2.5	3.0	2.5						
240	3.4	2.6	3.0	2.6						

序号	项目	单位	标准参数值					供应商保证值	备注
			300	3.4	2.8	3.0	2.8		
			400	3.4	3.0	3.0	3.0	<input type="checkbox"/>	额定电压 6/6(7.2)和 6/10 (12) kV 额定电压 8.7/10(12) 和 8.7/15(17.5) kV 额定电压 12/20(24) kV 额定电压 18/20(24) 和 18/30(36) kV 额定电压 21/35(40.5) 额定电压 26/35(40.5) kV
			500~1600	3.4	3.2	3.2	3.2	<input type="checkbox"/>	
			25~1600	—	3.4	3.4		<input type="checkbox"/>	
			25~1600	—	4.5	4.5		<input type="checkbox"/>	
			35~1600	—	5.5	5.5		<input type="checkbox"/>	
			50~1600	—	8.0	8.0		<input type="checkbox"/>	
			50~1600	9.3				<input type="checkbox"/>	
			50~1600	10.5				<input type="checkbox"/>	
			最薄点厚度	mm	≥标称值×90%—0.1			<input type="checkbox"/>	
			偏心度	%	≤10			<input type="checkbox"/>	
5	绝缘屏蔽	类型	可剥离或不可剥离				<input type="checkbox"/>		
		剥离力	N	4~45			<input type="checkbox"/>		
6	金属屏蔽	材料	(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
		铜带层数	层	1			<input type="checkbox"/>		
		铜带标称厚度	mm	≥0.12			<input type="checkbox"/>	单芯电缆	
				≥0.10			<input type="checkbox"/>	三芯电缆	
		铜带最小厚度	mm	≥标称厚度×90%			<input type="checkbox"/>		
		铜带间标称搭盖率	%	≥15			<input type="checkbox"/>		
		铜带间最小搭盖率	%	5			<input type="checkbox"/>		
铜丝 (直径×根数)	mm×根	(供应商填写)			<input type="checkbox"/>				
7	填充层	填充材料	(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
8	隔离套	材料	(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
		最小厚度	mm	≥标称值×80%—0.2			<input type="checkbox"/>		
9	内衬层	材料	(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
		厚度	mm	(供应商填写)			<input type="checkbox"/>		
10	铠装层	材料	(供应商填写)				<input type="checkbox"/>		
		钢带 (宽度×厚度)	mm×mm	(供应商填写)			<input type="checkbox"/>		
		金属丝 (直径×根数)	mm×根	(供应商填写)			<input type="checkbox"/>		

序号	项目	单位	标准参数值	供应商保证值	备注
11	材料		(供应商填写)	<input type="checkbox"/>	
	材料生产厂及牌号		(供应商填写)	<input type="checkbox"/>	
	最薄点厚度	mm	≥标称值×80%-0.2	<input type="checkbox"/>	
12	电缆不圆度	%	≤15	<input type="checkbox"/>	

6.3.3 电缆电气及其他技术参数

电缆电气及其他技术参数见表 19。

表 19 电缆电气及其他技术参数表

序号	项目	单位	标准参数值			供应商保证值	备注	
1	电缆型号		表 A.1			<input type="checkbox"/>		
2	20℃时导体最大直流电阻	Ω/km	对应截面 mm ²	铜导体		铝或铝合金导体	<input type="checkbox"/>	
				不镀锡	镀锡			
			25	0.727	0.734	1.20		
			35	0.524	0.529	0.868		
			50	0.387	0.391	0.641		
			70	0.268	0.270	0.443		
			95	0.193	0.195	0.320		
			120	0.153	0.154	0.253		
			150	0.124	0.126	0.206		
			185	0.0991	0.100	0.164		
			240	0.0754	0.0762	0.125		
			300	0.0601	0.0607	0.100		
			400	0.0470	0.0475	0.0778		
			500	0.0366	0.0369	0.0605		
			630	0.0283	0.0286	0.0469		
			800	0.0221	0.0224	0.0367		
1000	0.0176	0.0177	0.0291					
1200	0.0151	0.0151	0.0247					
1400	0.0129	0.0129	0.0212					
1600	0.0113	0.0113	0.0186					
3	体积电阻率 ^a (20℃时) ≥	Ω·cm	10 ¹⁴	—	—	<input type="checkbox"/>		
	体积电阻率 ^a (正常运行时导体最高温度) ≥	Ω·cm	10 ¹¹	—	10 ¹²	<input type="checkbox"/>		

序号	项目	单位	标准参数值			供应商保证值	备注
	绝缘电阻常数 ^a (20℃时) ≥	MΩ·km	36.7	—	—	<input type="checkbox"/>	
	绝缘电阻常数 ^a (正常运行时导体最高温度) ≥	MΩ·km	0.37	—	3.67	<input type="checkbox"/>	
4	tanδ最大值 ^b (导体温度 95℃~100℃时)	×10 ⁻⁴	—	40	400	<input type="checkbox"/>	
5	导体屏蔽层老化前后 90℃时电阻率	Ω·m	≤1000			<input type="checkbox"/>	
6	绝缘屏蔽层老化前后 90℃时电阻率	Ω·m	≤500			<input type="checkbox"/>	
7	局部放电 (灵敏度 5pC 或更优, 1.73U ₀ 下)	pC	无可检测出的放电			<input type="checkbox"/>	
8	成品电缆电压试验	kV/min	3.5U ₀ /5			<input type="checkbox"/>	6kV~30kV 电缆
			3.5U ₀ /5			<input type="checkbox"/>	35kV 电缆
			2.5U ₀ /30				
9	4h 电压试验 ^c		无击穿			<input type="checkbox"/>	
10	冲击电压试验	kV	60			<input type="checkbox"/>	U ₀ =6
			75			<input type="checkbox"/>	U ₀ =10
			95			<input type="checkbox"/>	U ₀ =15
			125			<input type="checkbox"/>	U ₀ =20
			170			<input type="checkbox"/>	U ₀ =30
		次	10 次正极性和 10 次负极性无击穿			<input type="checkbox"/>	
11	出厂外护套负极性直流电压试验 (1 min)	kV	25			<input type="checkbox"/>	
12	安装后外护套负极性直流电压试验 (1 min)	kV	10			<input type="checkbox"/>	
13	安装后交流电压试验	kV/min	U/15			<input type="checkbox"/>	6kV~30kV 电缆
		kV/h	U ₀ /24			<input type="checkbox"/>	
		kV/min	3U ₀ /15			<input type="checkbox"/>	
		kV/min	2U ₀ /60			<input type="checkbox"/>	35kV 电缆
		kV/h	U ₀ /24			<input type="checkbox"/>	
14	pH 值, 最小值		4.3			<input type="checkbox"/>	适用于无卤阻燃 ST ₈ 外护套
15	电导率, 最大值	μs/mm	10			<input type="checkbox"/>	
16	HCl 和 HBr 含量, 最大值	%	0.5			<input type="checkbox"/>	
17	HF 含量, 最大值	%	0.1			<input type="checkbox"/>	
18	烟密度 (最小透光率)	%	60			<input type="checkbox"/>	
19	燃烧类别 ^d		(供应商填写)			<input type="checkbox"/>	
	单根阻燃试验						
	——上夹具下缘与上炭化起始点之间的距离	mm	>50			<input type="checkbox"/>	
	——下夹具上缘与下炭化起始点之间的距离	mm	≤540				
	——试验过程中燃烧滴落物是否引燃试样下方的滤纸		否				

序号	项目	单位	标准参数值	供应商保证值	备注
	成束阻燃试验, 试样上的碳化范围超过喷灯底边	m	≤2.5	<input type="checkbox"/>	
20	电缆敷设时的最大牵引力	N/mm ²	70	<input type="checkbox"/>	铜芯
		N/mm ²	40	<input type="checkbox"/>	铝芯
21	电缆敷设时的最大侧压力	N/m	5000	<input type="checkbox"/>	
22	电缆最大盘长	m	(供应商填写)	<input type="checkbox"/>	
23	电缆盘尺寸	mm	(供应商填写)	<input type="checkbox"/>	
24	电缆质量	kg/m	(供应商填写)	<input type="checkbox"/>	
<p>^a 适用于额定电压 3.6/6 (7.2) kV, PVC、EPR、HEPR 绝缘无屏蔽电缆。</p> <p>^b 适用于额定电压 6/10 (12) kV 及以上电缆。</p> <p>^c 仅适用于额定电压 3.6/6 (7.2) kV 以上电缆。</p> <p>^d 燃烧试验在有需要时进行。单根阻燃试验适用于 ST₁、ST₂、和 SE₁ 外护套电缆有特别需求时进行, 或者其他电缆申明有单根阻燃特性时进行。成束阻燃电缆适用于无卤阻燃 ST₈ 护套电缆, 或者其他电缆申明有成束阻燃特性时进行。</p>					

6.3.4 电缆非电气技术参数

电缆非电气技术参数见表 20。

表 20 电缆非电气技术参数表

序号	项目	单位	标准参数值				供应商保证值	备注
1	电缆型号		表 A.1				<input type="checkbox"/>	
2	绝缘		PVC/B	EPR	HEPR	XLPE		
2.1	老化前							
	抗张强度, 最小 断裂伸长率, 最小	N/mm ² %	12.5 150	4.2 200	8.5 200	12.5 200	<input type="checkbox"/>	
2.2	空气箱老化后							
	抗张强度, 最小	N/mm ²	12.5	—	—	—	<input type="checkbox"/>	
	抗张强度变化率, 最大	%	±25	±30	±30	±25		
	断裂伸长率, 最小	%	125	—	—	—		
断裂伸长率变化率 ^a , 最大	%	±25	±30	±30	±25			
2.3	成品电缆断老化后							
	抗张强度变化率 ^a , 最大 断裂伸长率变化率 ^a , 最大	% %	±25 ±25	±25 ±25	±30 ±30	±25 ±25	<input type="checkbox"/>	
2.4	高温压力试验, 压痕中间值不应大于绝缘平均厚度的	%	50	—	—	—	<input type="checkbox"/>	
2.5	低温试验							
	低温卷绕试验 低温拉伸试验, 伸长率不小于	%	无裂纹 20	—	—	—	<input type="checkbox"/>	
2.6	热冲击试验		无裂纹	—	—	—	<input type="checkbox"/>	
2.7	耐臭氧试验		—	无裂纹	无裂纹	—	<input type="checkbox"/>	
2.8	热稳定试验, 不小于	min	100	—	—	—	<input type="checkbox"/>	

序号	项目	单位	标准参数值						供应商保证值	备注
			—	175	175	175	—	—		
2.9	热延伸试验									
	载荷下最大伸长率	%	—	175	175	175			□	
	冷却后最大永久伸长率	%		15	15	15				
2.10	吸水试验									
	电气试验		不击穿	—	—	—			□	
	重量最大增量	mg/cm ²	—	5	5	1 ^b				
2.11	收缩试验, 最大允许收缩率	%	—	—	—	4			□	
2.12	硬度试验, IRHD ^c 不低于		—	—	80	—			□	
2.13	弹性模量试验, 150%伸长率下的弹性模量不低于		—	—	4.5	—			□	
3	护套		ST ₁	ST ₂	ST ₃	ST ₇	ST ₈	SE ₁		
3.1	老化前									
	抗张强度: 最小	N/mm ²	12.5	12.5	10.0	12.5	9.0	10.0	□	
	断裂伸长率, 最小	%	150	150	300	300	125	300		
3.2	空气箱老化									
	抗张强度, 最小	N/mm ²	12.5	12.5	—	—	9.0	—	□	
	抗张强度变化率, 最大	%	±25	±25	—	—	±40	±30		
	断裂伸长率, 最小	%	150	150	300	300	100	250		
	断裂伸长率变化率, 最大	%	±25	±25	—	—	±40	±40		
3.3	浸油后机械性能									
	抗张强度最大变化率 ^a	%	—	—	—	—	—	±40	□	
	断裂伸长率最大变化率 ^a	%						±40		
3.4	高温压力试验, 压痕中间值不应大于护套平均厚度	%	50	50	—	50	50	—	□	
3.5	低温卷绕试验		无裂纹		—	—	无裂纹	—	□	
3.6	低温拉伸试验, 伸长率不小于	%	20		—	—	20	—	□	
3.7	低温冲击试验		无裂纹		—	—	无裂纹	—	□	
3.8	空气烘箱中失重试验, 最大允许失重	mg/cm ²	—	1.5	—	—	—	—	□	
3.9	热冲击试验		无裂纹	无裂纹	—	—	—	—	□	
3.10	热延伸试验									
	载荷下最大伸长率	%	—	—	—	—	—	175	□	
	冷却后最大永久伸长率	%					15			
3.11	吸水试验, 最大增加重量	mg/cm ²	—	—	—	—	10	—	□	
3.12	收缩试验, 最大允许收缩	%	—	—	3	3	—	—	□	
3.13	碳黑含量 (仅适用于黑色护套)									
	标称值	%	—	—	2.5	2.5	—	—	□	
	偏差	%			±0.5	±0.5				

^a 老化前后得出的中间值之差值除以老化前中间值, 以百分数表示。
^b 对于密度大于 1 mg/cm³ 的 XLPE, 应考虑吸水量增加大于 1 mg/cm³。
^c IRHD 为国际橡胶硬度级。

6.4 供应商响应部分

6.4.1 技术偏差表 (如需要) 见表 21。

表 21 技术偏差表

序号	项目	对应条款编号	本文件要求	偏差	备注
1					
2					
3					

6.4.2 应在表 22 中列明主要原材料产地清单。

表 22 主要原材料产地清单

序号	材料名称	型号规格	特性/指标	厂家	备注
1					
2					
3					

6.4.3 应在表 23 中列明推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表（如有）。

表 23 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

序号	名称	型号和规格	单位	数量	备注
1					
2					
3					

附录 A

(资料性)

中压电力电缆常用型号

中压电力电缆常用型号见表 A.1。

表 A.1 中压电力电缆常用型号

型号		名称
铜芯	铝芯	
VV	VLV	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
VY	VLY	聚氯乙烯绝缘聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆
VV22	VLV22	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV23	VLV23	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆
VV32	VLV32	聚氯乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
VV33	VLV33	聚氯乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆
YJV	YJLV	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJY	YJLY	交联聚乙烯绝缘聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆
YJV22	YJLV22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV23	YJLV23	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆
YJV32	YJLV32	交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV33	YJLV33	交联聚乙烯绝缘细圆钢丝铠装聚乙烯或聚烯烃护套电力电缆

注 1：表中型号未标注燃烧特性。
注 2：表中未列出的型号可按 GB/T 12706.2 和 GB/T 12706.3 的规定组合而成。